

CAPAROL · VOPSEA LAVABILĂ

Caparol Alb Interior

Vopsea lavabilă pentru interior și exterior, cu emisii minime și miros redus.
Diluabilă cu apă, ecologică, cu bună capacitate de difuzie a vaporilor și clasă maximă de lavabilitate.

DATE TEHNICE

Brand	Caparol
Culoare	Alb
Tip material	Dispersie sintetică
Randament	~8 m ² /L / strat
Diluant	Apă
Clasă lavabilitate	5 (maximă)
Difuzie (Sd)	< 0,1 m
Utilizare	Interior și exterior
Aplicare	Unul sau mai multe straturi
Comandă minimă	1 bucată

AMBALAJE DISPONIBILE

2,5 L

9 L

15 L

CARACTERISTICI

- Emisii minime de compuși volatili
- Miros redus în timpul aplicării
- Ecologică, pe bază de apă
- Bună capacitate de difuzie a vaporilor
- Aplicare ușoară
- Grad ridicat de alb

DESCRIERE

Caparol Alb Interior este o vopsea lavabilă pe bază de dispersie sintetică, pentru zugrăvirea pereților și tavanelor la interior, potrivită și pentru exterior. Oferă un grad ridicat de alb, se aplică ușor cu apă ca diluant și asigură o suprafață rezistentă la spălare (clasă 5). Emisiile minime și mirosul redus o recomandă pentru spații locuite.

Document informativ generat de adcolor.ro pe baza datelor din catalogul magazinului. Pe paginile următoare este reprodusă fișa tehnică oficială Caparol nr. R27 (ediție Mai 2023). Valorile de randament sunt orientative și depind de suport și de metoda de aplicare.

REPRODUCERE FIȘĂ TEHNICĂ OFICIALĂ · PRODUCĂTOR CAPAROL

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare	Caparol Alb Interior este o vopsea lavabilă cu putere bună de acoperire, cu un înalt grad de alb, pentru zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor.			
Proprietăți	- Cu emisii minime și cu miros redus - Diluabilă cu apă, ecologică - Cu capacitate bună de difuzie · valoare $S_d < 0,1$ m - Aplicare ușoară			
Material de bază	Dispersie sintetică.			
Ambalaj / Capacitate	Capacitate recipiente standard: 2,5 l, 9 l, 15 l.			
Culoare	Alb. Se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor, AmphiColor® sau Color Essenz. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a evita diferențele de culoare.			
Grad de luciu	Foarte mat (conform DIN EN 13 300).			
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.			
Date tehnice	Caracteristici conform DIN EN 13 300 (datorită nuanțării sunt posibile modificări): - Uzură prin frecare umedă: Clasa 5 - Raport de contrast: capacitate de acoperire clasa 2, la o rentabilitate de 7 m²/l (130 ml/m²) - Granulația maximă: fină (< 100 μm) - Densitate: 1,63–1,65 g/cm³			
Definirea domeniilor de aplicare	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1
	+	+	–	–
(-) nu este adecvat · (O) adecvat dar condiționat · (+) recomandat				

Aplicare — pregătirea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Tencuieli PII și PIII (min. 1,5 N/mm², DIN EN 998-1): cele solide, normal absorbante, se vopsesc fără tratare prealabilă. Pe cele foarte poroase, nisipoase și absorbante — grund cu TiefGrund sau Grundier Konzentrat.

Tencuieli pe bază de ipsos PIV (min. 2 N/mm², DIN EN 13279): grund cu WeissGrund. Tencuiala cu strat de sinter se șlefuieste, se îndepărtează praful, grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ipsos: pe cele absorbante — grund cu TiefGrund sau Grundier Konzentrat; pe cele netede, foarte compactate — grund de aderență cu WeissGrund.

Plăci de ipsos-carton (ghips-carton): se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Reparațiile/suprafețele moi din glet se consolidează cu Dupa-Putzfestiger; grund cu WeissGrund, TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Pe pete de substanțe colorante solubile în apă — grund cu AquaSperrgrund (fișa BFS nr. 12).

Beton: eliminați complet reziduurile de agent de decofrare, precum și substanțele făinoase și nisipoase.

B.C.A.: grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie din cărămidă aparentă / bolțari var-nisip: se vopsesc fără tratare prealabilă.

Finisaje portante: cele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără tratare prealabilă. Cele lucioase și lăcuite se șlefuiesc pentru aderență; grund cu WeissGrund.

Finisaje fără capacitate portantă: se îndepărtează (lacuri, vopsele de dispersie, tencuieli pe bază de rășini sintetice). Suprafețe netede slab absorbante — grund cu WeissGrund; foarte poroase/nisipoase — TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Finisajele minerale fără portantă se îndepărtează mecanic, se curăță de praf, grund cu Dupa-Putzfestiger.

Straturi pe bază de clei: se îndepărtează complet prin spălare; grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete de hârtie nevopsite (rugoase, în relief, embosate): se vopsesc fără tratare prealabilă. **Tapet neaderent:** se îndepărtează complet, se spală resturile de maculatură și adeziv, grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu mucegai: mucegaiul se înlătură prin curățare umedă; suprafața se spală cu Capatox sau FungiGrund și se usucă; grund în funcție de suport. Pentru finisare — FungiSTOP-W, Indeko-W sau Fungitex-W. Se respectă reglementările privind biocidele și substanțele periculoase.

Pete de nicotină, apă, funingine, grășime: se spală cu apă și detergent degresant; petele de apă uscate se curăță prin periere. Grund izolator cu AquaSperrgrund; pe cele foarte pătate — vopseaua Aqua-inn N°1.

Lemn și materiale lemnoase: se finisează cu lacuri acrilice sau poliuretane Capacryl (ecologice, diluabile cu apă).

Mici defecte: se repară cu Caparol Akkordspachtel fein conform indicațiilor, apoi grund după caz.

Gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos < 0,5 mm: la mase de șpaclu pe bază de ipsos cu liant hidraulic (Q2/Q3) se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Ca alternativă la gleturile Q3 s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Mod de aplicare	Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Instrucțiuni Airless	Diluție 10% cu apă · presiune 150–180 bar · unghi 40°–50° · duză 0,019”–0,021” · filtru pistol cca. 0,31 mm. Sisteme cu role alimentate intern: presiune 80–120 bar. Curățarea echipamentului — spălare cu apă imediat după utilizare. Strat de grund/intermediar: diluat cu max. 10% apă. Strat final: diluat cu max. 5% apă.
Consum	Cca. 130 ml/m² pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește. Consumul exact se determină prin probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura minimă pentru aplicare și uscare: +5°C (strat suport și aer).
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate: uscată la suprafață și revopsibilă după 4–6 ore ; uscată în profunzime și solicitabilă după cca. 3 zile . Temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc uscarea.
Indicații	Se vopsește fără întrerupere, „ud pe ud”, pentru a evita suprapunerile vizibile. La Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. La iluminare razantă se recomandă CapaSilan. Urmele reparațiilor depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (fișa BFS nr. 25).
Fraze de pericol	Poate provoca reacție alergică a pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu ochii, pielea, îmbrăcămintea; purtați mănuși/protecție a ochilor. La contact cu pielea: spălați cu multă apă și săpun. Se pot forma picături respirabile la pulverizare — nu respirați ceața. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Urgențe alergii: +40 21 318 36 06 (L–V, 8–15), Institutul Național de Sănătate Publică.
COV · Giscode · Compoziție	Valoare-limită UE (Cat. A/a): 30 g/l (2010); produsul conține max. < 1 g/l COV. Giscode: BSW20 . Compoziție: rășină poliacrilică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, apă, eter glicolic, aditivi, conservanți. Conținutul și ambalajele se predau la eliminare conform reglementărilor locale, regionale, naționale și internaționale.